


Primers


- **Grove korrel**
- **Onder grove leempleister**



- **Fijne korrel**
- **Onder fijne leempleister**



- **Glad**
- **Onder gladde leemfinish en leemverf**



Diegrondeer en versteviger Art.-Nr. 13.405, 13.400: Voor de applicatie van leemplei-
stermortels of het verlijmen van droogpleister- of isolatieplaten voor het verstevigen
van zanderige kalk- en cementpleisterondergronden.

Primer DE RODE Art.-Nr. 13.435, 13.430: Vloeibare primer met grove korrel voor de
applicatie van grove leemplei-stermortels. De RODE zorgt voor stroefheid en pleister-
hechting op gladde en/of slecht zuigende ondergronden, zoals hoog-isolatiestenen,
KS-elementen, beton, kalk- en gipspleisters, oude dispersieverf (vast en poreus), oude
kunsthar-pleisters en anderen.

Primer DE GELE Art.-Nr. 13.425, 13.420: Vloeibare primer met fijne korrel voor de
applicatie van fijne afwerkleem en YOSIMA Leem-Designstuc. De GELE zorgt voor een
fijnkorrelige oppervlak, vermindert en egaliseert de zuigkracht en beschermt de gips-
karton- en andere bouwplaten tegen vocht uit de applicatie van leempleister.

Primer DE WITTE Art.-Nr. 13.415, 13.410, 13.412: Vloeibare primer zonder korrel voor de
applicatie van ClayFix Leemverf en YOSIMA Gladde leemfinish, interieurverf. Onder-
gronden zijn leempleisters en anderen conform behoefte. De WITTE garandeert dat de
leempleister niet met de verf opgelost en vermengd wordt. Voor ander herhalingsap-
plicaties wordt een vaste basislaag gecreëerd.

Primers

Art.-Nr. 13.405, 13.400 Diepgrondeer en versteviger

Art.-Nr. 13.435, 13.430 Primer DE RODE

Art.-Nr. 13.425, 13.420 Primer DE GELE

Art.-Nr. 13.415, 13.410, 13.412 Grundierung DE WITTE

Samenstelling Diepgrondeer en versteviger: Water, kaliwaterglas, dispersie, hulpmiddel < 1 %.

Primers: Water, calciumcarbonaat, kaliumwaterglas, klei, dispersie ca. 6 % (ter verbetering van de hechtingseigenschappen en de verwerkingsveiligheid), methylcellulose. Korrel DE RODE 0,5–2,0 mm, DE GELE 0,5–1,0 mm, DE WITTE is zonder korrel.

Leveringsvormen, rendement

Diepteprimer en versteviger: Art.-Nr. 13.405 10 l-patroon, 60 patroon/Pal, vloeibaar, voor ca. 65 m².
Art.-Nr. 13.400 1 l-fles, 12 flessen/doos, vloeibaar, voor ca. 6,5 m².

DE RODE: Art.-Nr. 13.435 10 l-emmer, 30 Emmer/Pal, vloeibaar, voor ca. 25 m².
Art.-Nr. 13.430 5 l-emmer, 56 Emmer/Pal, vloeibaar, voor ca. 12,5 m².

DE GELE: Art.-Nr. 13.425 10 l-emmer, 30 Emmer/Pal, vloeibaar, voor ca. 55 m².
Art.-Nr. 13.420 5 l-emmer, 56 Emmer/Pal, vloeibaar, voor ca. 27,5 m².

DE WITTE: Art.-Nr. 13.415 10 l-emmer, 30 Emmer/Pal, vloeibaar, voor ca. 60 m².
Art.-Nr. 13.410 5 l-emmer, 56 Emmer/Pal, vloeibaar, voor ca. 30 m².
Art.-Nr. 13.412 1 l-emmer, vloeibaar, voor ca. 6 m².

Opslag Opslag in gesloten verpakkingen is droog en koel (vorstvrij!) mogelijk gedurende twee jaar. Aangebroken verpakkingen weer goed sluiten en zo snel mogelijk verbruiken. Alleen rechtstreeks uit de verpakking verwerken wanneer deze direct volledig wordt verbruikt; als alternatief het product overgieten en uit een aparte container verwerken.

Bereiding In de regel onverdund grondig opmengen met een roerstaaf. Bij primers is toevoeging van water tot maximaal 5% mogelijk. Met name geschikt voor DE RODE (eventueel ook voor DE GELE) zijn roersta-ven, bijv. de Collomix roerder LX 90 S (art.-nr. 40950-000) of de Pajarito roerder met twee mengschik-
ken 10 x 50 cm (art.-nr. 89429), evenals een voldoende krachtige boormachine/accuschroefmachine. Tegen het einde van de toegestane opslagperiode kunnen aanroeksel op de bodem van de emmer voorkomen; deze kunnen met de roerstaaf weer worden losgemaakt en ingemengd.

Ondergrond Diepgrondeer en versteviger: losse delen van de ondergrond verwijderen. Licht loszittende zandkorrels afborstelen. Ondergrondtemperatuur 5–25 °C, zowel tijdens verwerking als tijdens droging.

Primers: De ondergrond moet draagkrachtig en schoon zijn. Ondergrond-temperatuur 5–25 °C. Oude, slecht hechtende opstrijklagen verwijderen, wateroplosbare opstrijklagen eraf wassen. Zanderige pleisters eraf borstelen en nawassen. Sterk zanderige ondergronden met ClayTec diepgrondeer en versteviger voorbereiden. Verse gips-, kalk- of cementpleisters moeten minimaal 10 dagen oud en droog zijn. Uitgezonderd alkalische ondergronden, zoals bijv. verse betonvlakken met sinterlaag moeten correct worden voorzien van fluorosilicaatoplossing (geneutraliseerd), resten van vormolie moeten eraf worden gewassen. De ClayTec Primers hebben geen verstevigende of blokkerende werking.

Verwerking De applicatie gebeurt volvlak per korte stapelrol of met de borstel.

Indien diepgrondeer en versteviger diep in de ondergrond binnendringt zijn er meerder applicaties nat-in-nat aan te bevelen.
DE RODE en DE GELE moeten tijdens het aanbrengen geroerd worden om een gelijkmatige verdeling van de korrelgrootte te garanderen.

Droging De volgende applicatie is pas na volledige droging, op zijn vroegst na 48 uur mogelijk. De droging is afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Werkmonsters, aanwijzing De geschiktheid van de toepassing van de gehele coating uit primer en pleister moet in elk geval aan de hand van een voldoende groot werkmonster worden gecontroleerd. Reclamatieclaims, die niet uit fabrieksmatige mengfouten resulteren, zijn uitgesloten.

Diepgrond en verharder 13.405, 13.400 zijn niet geschikt voor de systeemgrondlaag van gipskartonplaten. Gebruik het product van de betreffende platenfabrikant!

Totale pleisterdikte op met grondlaag DE RODE voorbereide ondergronden, afhankelijk van pleistermortel en ondergrond, echter maximaal 10 mm.

Op gipsbouwplaten worden meestal slechts een max. 3 mm dikke applicatie van ClayTec Afwerkleem fijn of YOSIMA Designstuc aangebracht! Glas- en keramiekoppervlakken afdekken en tegen spuiten beschermen. Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.

Meer informatie, zie “Werkblad Fijne oppervlakken” en “Leempleister”

Veiligheid, verwijdering Buiten het bereik van kinderen opslaan en gebruiken. EUH210: veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Alleen volledig lege verpakkingen aanleveren voor recycling. De concrete afvalverwerking gebeurt via een partnerbedrijf van Interzero in uw regio.

Meer informatie vindt u hier: www.interzero.de. Ons Interzero-fabrikantnummer: 314591. Verpakkingen met ingedroogde resten afvoeren als huishoudelijk afval of bouwafval. Verpakkingen met niet-ingedroogde resten inleveren bij inzamelpunten voor oude verf.

Vloeibare verfresten afvoeren volgens afvalcode nr. 080 120 (conform EWC). GISCODE: M-DF01

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2025/12.