

Stampflehm

Art. 02.004, 02.008

- **Lehmbau ursprünglich und pur**
- **Faszinierende Optik**
- **Für Wand und Boden**



Natur, Art. 02.004



Natur fein, Art. 02.008

Stampflehm-Fertigmischung für Wände und Böden. Der Stampflehmbau ist Lehmbau in seiner archaischen und reinen Form. Der Rohstoff wird unmittelbar zum monolithischen Bauteil. Der wichtigste Grund für die Wiederentdeckung dieser alten Bautechnik liegt in der ästhetischen und architektonischen Ausdruckskraft der schweren monolithischen Bauteile und ihrer Oberflächen. Stampflehm natur fein ist für die Decklagen von Stampflehm-Böden. Die feinere Körnung erleichtert die Ausführung der Fußboden-Oberfläche. Das verdichtete Material kann abschließend geölt oder mit Wachs fixiert und veredelt werden.



DEUTSCHLAND
© ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetalter Straße 113-117
D-41751 Viersen-Boisheim
+49 (0)2153 918-0
service@claytec.com
claytec.de

ÖSTERREICH
© ClayTec Lehmstoffe GmbH
Stranach 6
A-9842 Mörttschach
+43 (0) 676 430 45 94
info@claytec.com
claytec.at

Ausgabe 2026/3
Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Aktuelle Version
unter claytec.de

Stampflehm

Art. 02.004, 02.008

Lehmproduktart Stampflehm (STL) nach 3.2 der „Lehmbau Regeln“ des Dachverband Lehm.

Anwendungsgebiet Stampflehm für tragende und nichttragende Lehmwände, die nicht der Witterung ausgesetzt sind. Als Stampflehm fein für Lehmböden.

Zusammensetzung Baulehm, gemischtkörnige steinige Zuschläge. Körnung 0-16 mm (Überkorn bis 22 mm möglich). Stampflehm fein 02.008 Körnung 0-8 mm (Überkorn bis 16 mm möglich).

Baustoffwerte Trockenrohichte ca. 2.300 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/mK, μ 5/10, Baustoffklasse A1, Druckfestigkeit 02.004 Stampflehm Natur 2,0 N/mm², Schwindmaß 02.004 Stampflehm Natur 0,5 %.

Lieferform Erdfeucht in 1,0 t Big-Bags

Lagerung Vor Austrocknung (Verklumpung) oder Durchfeuchtung durch die Witterung schützen. Die Lagerung ist über längere Zeit möglich. Vor Beginn der Ausführung müssen Feuchte und Homogenität (Verarbeitbarkeit) des Baustoffes überprüft werden.

Materialbedarf Ein Big-Bag ergibt ca. 0,45 m³ fertiges Wandbauteil.

Verarbeitung, Ausführung Wände: Der Stampflehm wird in 100-150 mm dicken Lagen in ausreichend stabile Schalungen eingefüllt und maschinell oder per Hand gleichmäßig und maximal verdichtet. **Tragende Wände werden nach den „Lehmbau Regeln“ des Dachverband Lehm e.V. geplant und bemessen. Sie dürfen nur unter Anleitung und Aufsicht einer in der Herstellung von tragenden Lehmbauteilen ausreichend erfahrenen Fachkraft ausgeführt werden.**

Böden: Für die Planung kann auf Betonplatten eine Gesamtaufbaudicke von mindestens 100 mm angenommen werden, auf Erdreich oder Dämmung (z. B. Schaumglasschotter) mindestens 160 mm. Auf dem sauberen und unnachgiebigen Grund wird der Stampflehm lagenweise aufgebracht und maschinell oder per Hand gleichmäßig und maximal verdichtet. **Böden, bei denen die Lauffläche aus Lehm bestehen soll, können nur von in der Herstellung solcher Böden erfahrenen Fachfirmen ausgeführt werden.**

Trocknung Die Trocknungszeit ist von Einbaustärken, Jahreszeiten und Witterungsbedingungen abhängig. Die Weiterbehandlung darf erst nach ausreichender Trocknung erfolgen.

Weiterbehandlung Bauteile werden in der Regel mit einem Witterungsschutz versehen. Geeignet als Innenputz sind ClayTec Lehm-Unterputz, Lehm-Oberputz grob oder Lehmputz Mineral 20, Verarbeitung nach Arbeitsblatt Lehmputze.

Böden: Unebenheiten in der Oberfläche können per Kelle unter starkem Druck nachbearbeitet werden. Oberflächenbehandlungen mit Fußbodenhartwachs oder Fußbodenhartöl plus -hartwachs verbessern die Oberflächenfestigkeit. **Die Wirkung ist zunächst an einer Musterfläche zu überprüfen.**

Hinweise Stampflehm ist wasserlöslich und entsprechend nicht als Wetterhaut geeignet. Für abweichende Anwendung durch diesbezüglich erfahrene Fachfirmen bitten wir gesondert Auskunft einzuholen.

Die Ausführung von Stampflehmbauten setzt ein hohes Maß an Wissen und Können voraus. Gerne vermitteln wir eine fachkundige Beratung und Ausführungsbegleitung.

Notwendiges Nachfeuchten oder Homogenisieren des Stampflehms ist kein Reklamationsgrund.

Zur Beurteilung der optischen Wirkung sind in jedem Fall Bauteilmuster anzulegen. Aufgrund der natürlichen Farbabweichungen des Lehms und der Zuschläge gelten Farbabweichungen von Stampflehm generell nicht als Reklamationsgründe. Wir verbürgen uns für bestmögliche Farbkontinuität.

Schäden, die durch die Bewitterung nicht verputzter oder verkleideter Flächen entstanden sind, gelten ebenfalls nicht als Reklamationsgründe.

Die nicht mehr auf Vorrat hergestellten Produkte 02.100 Stampflehm Weiß, 02.200 Stampflehm Gelb, 02.400 Stampflehm Rot und 02.600 Stampflehm Grau sind auf Bestellung weiterhin erhältlich.

Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2026/3.