

ClayTec Glasvezelwapening 112 fire protect

Art. 35.018

- **Voor beplankingen en bekledingen van leembouwplaten met brandveiligheidseisen**



Vlakwapening voor Hechtleem- en wapeningsmortel en alle leempleisters. Clay-Tec-Glasvezelwapening 112 fire protect is een draaiweefsel van glasvezelgaren/roving, geappreteerd met een speciale brandwerende afwerking. Het is trekvast, zeer fijn en bijzonder goed te verwerken. Dankzij bouwstofklasse A2 (niet-brandbaar) is dit weefsel geschikt voor alle droogbouwwandconstructies met brandveiligheidseisen.

ClayTec Glasvezelwapening 112 fire protect

Art. 35.018

Toepassing Als vlakwapening voor beplankingen en bekledingen van leembouwplaten, bijvoorbeeld ClayTec Leembouwplaat zwaar (art. 09.014 en 09.015).

Samenstelling Draaiweefsel van glasvezelgaren/roving, geappreteerd met een speciale brandwerende afwerking. Gewicht ca. 112 g/m², ketting/inslag ca. 16/15 draden per 10 cm, vrije maaswijdte ca. 5,0 x 5,5 mm. Alkalibestendig. Bouwstofklasse A2 (niet-brandbaar).

Leveringsvorm Op rollen. Als vlakwapening: breedte 100 cm, lengte 100 m (art. 35.018).

Opslag Droog, geventileerd en beschermd tegen direct zonlicht minimaal drie jaar houdbaar.

Materiaalbehoefte Volvlakse wapening als m² stucwerk vermeerderd met 10 % tot 20 % reserve voor snijafval en overlapping.

Verwerking Het weefsel wordt op de vers aangebrachte, nog soepele leemmortel gelegd en ingewerkt met een sponsbord of iets dergelijks. De wapening dient een onderlinge overlap te hebben van ca. 10 cm, resp. de plaatnaden 10 cm te overlappen.

Klachten die niet het gevolg zijn van fabrieksmatige mengfouten zijn uitgesloten. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vanaf 2026/9.