

ClayTec Armature en fibre de verre 112 fire protect

Art. 35.018

- **Pour les parements et habillages en panneaux de construction en terre crue soumis à des exigences de protection incendie.**



Armature de surface pour mortier-colle et mortier d'armature en argile ainsi que pour tous les enduits d'argile. L'armature en fibre de verre ClayTec 112 fire protect est un tissu à mailles gaze en fils de verre fins/stratifié, doté d'un traitement spécial de protection incendie. Elle est résistante à la traction, très fine et particulièrement facile à mettre en œuvre. Grâce à sa classe de matériau A2, non combustible, cette armature convient à toutes les constructions de cloisons sèches soumises à des exigences de protection incendie.

ClayTec Armature en fibre de verre 112 fire protect

Art. 35.018

Application Utilisée comme armature de surface pour les parements et habillages en panneaux de construction en terre crue, par exemple les panneaux de construction en terre crue lourds ClayTec, art. 09.014 et 09.015.

Caractéristiques Tissu de gaze fils de verre fins/stratifié, doté d'un traitement spécial de protection incendie. Poids env. 112 g/m², chaîne/trame env. 16/15 fils par 10 cm, ouverture de maille env. 5,0 x 5,5 mm. Résistant aux alcalis. Classe de matériau A2, non combustible.

Conditionnement En rouleaux. Pour armature de surface : largeur 100 cm, longueur 100 m, art. 35.018.

Stockage Dans un local sec, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil pour une durée d'au moins 3 ans.

Besoins Armature de surface selon m² de surface enduite, plus 10 % à 20 % de réserve pour les découpes et chevauchements.

Mise en œuvre La toile est posée sur le mortier frais encore plastique, et incorporé à l'aide d'une planche à éponge ou similaire. Au niveau des raccords, les toiles doivent se chevaucher d'env. 10 cm.

Les réclamations qui ne résultent pas d'erreurs de mélange en usine sont exclues. Sous réserve de modifications et d'erreurs. À partir de 2026/9.