

ClayTec Glasgewebe 112 fire protect

Art. 35.018

- **Für Beplankungen und Bekleidungen aus
Lehmbauplatten mit Brandschutzanforderungen**



Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. ClayTec-Glasgewebe 112 fire protect ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit spezieller Brandschutz-Ausrüstung. Es ist zugfest, sehr fein und besonders gut zu verarbeiten. Aufgrund der Baustoffklasse A2 (nichtbrennbar) ist dieses Gewebe für alle Trockenbauwandaufbauten mit brandschutztechnischen Anforderungen geeignet.

 **ClayTec**[®]

DEUTSCHLAND

© ClayTec GmbH & Co. KG

Nettetalter Straße 113-117

D-41751 Viersen-Boisheim

+49 (0)2153 918-0

service@claytec.com

claytec.de

ÖSTERREICH

© ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH

Stranach 6

A-9842 Mörttschach

+43 (0) 676 430 45 94

info@claytec.com

claytec.at

Ausgabe 2026/9

Änderungen und Irrtümer

vorbehalten. Aktuelle Version

unter **claytec.de**

ClayTec Glasgewebe 112 fire protect

Art. 35.018

Anwendung Als Flächenarmierung für Beplankungen und Bekleidungen aus Lehm-
bauplatten mit Brandschutzanforderungen z. B. für die ClayTec Lehmbauplatte schwer
(Art.-Nr. 09.014 und 09.015).

Beschaffenheit Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit spezieller
Brandschutz-Ausrüstung. Gewicht ca. 112 g/m², Kette/Schuss ca. 16/15 Fäden pro
10 cm, lichte Maschenweite ca. 5,0 x 5,5 mm. Alkalibeständig. Baustoffklasse A2
(nichtbrennbar)

Lieferform Auf Rollen. Breite 100 cm, Länge 100 m (Art.-Nr. 35.018).

Lagerung Trocken, luftig und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung mindestens
drei Jahre möglich.

Materialbedarf Flächenarmierung wie m² Putzfläche zzgl. 10 % bis 20 % Reserve für
Verschnitt und Überlappung.

Verarbeitung Das Gewebe wird ganzflächig auf den frisch aufgetragenen, noch pla-
stischen Lehm-Mörtel aufgelegt und mit dem Schwammbrett o. Ä. eingearbeitet.
Die Überlappung im Stoßbereich muss ca. 10 cm betragen.

**Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Produktfehlern resultieren, sind
ausgeschlossen.** Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2026/9.